



MetalBeer-WS

Papel metalizado recomendado para la fabricación de etiquetas de envases retornables, con alta resistencia a la humedad, retención de tintas, resistencia alcalina y fácil desprendimiento del envase.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA - MBE-78g/m²

Propiedad/Property	Unidades/Units	Valor/Value	Método/Method
Gramaje Papel base para metalizar /Grammage Base paper for metallizing ¹	g/m ²	75,0±4%	ISO 536
Gramaje Papel metalizado /Grammage Metallized paper	g/m ²	78,0±4%	
Espesor /Thickness	µm	67±4	ISO 534
Humedad /Absolute moisture	%	4,5±1	ISO 287
Cobb Dorso /Cobb reverse side ¹	g/m ²	15±3	DIN EN 20535, Cobb 60
Brillo Liso /Gloss smooth	Unidades de Brillo	>300	ISO 7668: 2010
Resistencia a la tensión en seco /Tensile strenght dry MD ¹	N/15mm	≥60	DIN EN ISO 1924-2, L & W
Resistencia a la tensión en húmedo /Tensile strenght wet MD ¹	N/15mm	13±2	DIN ISO 3781, 5 min immersion time in water, L & W
Penetración alcalina/ Alkali penetration ¹	s	≤50	DIN 16524-6
Resistencia alcalina /Alkali resistance ¹		1	DIN 16524-7 /visual assessment

¹Este valor está dado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del papel base empleado para la metalización.