



Papel metalizado recomendado para la fabricación de etiquetas de envases no retornables.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA - MLA-93g/m²

Propiedad/Property	Unidades/Units	Valor/Value	Método/Method
Gramaje Papel base para metalizar /Grammage Base paper for metallizing ¹	g/m ²	90±4%	ISO 536
Gramaje Papel metalizado /Grammage Metallized paper	g/m ²	93,0±4%	
Espesor /Thickness	µm	84±4	ISO 534
Humedad /Absolute moisture	%	4,5±1	ISO 287
Cobb Dorso /Cobb reverse side ¹	g/m ²	15±3	DIN EN 20535, Cobb 60
Brillo Liso /Gloss smooth	Unidades de Brillo	>300	ISO 7668: 2010
Resistencia a la tensión /Tensile strenght MD ¹	kN/m	6,8±1,3	ISO 1924 - 3

¹Este valor está dado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del papel base empleado para la metalización.