



Papel metalizado recomendado para la fabricación de envolturas de dulces y chocolates con alto nivel de brillo.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA - MWA-43g/m²

Propiedad/Property	Unidades/Units	Valor/Value	Método/Method
Gramaje Papel base para metalizar /Grammage Base paper for metallizing ¹	g/m ²	40,0±4%	ISO 536
Gramaje Papel metalizado /Grammage Metallized paper	g/m ²	43,0±4%	
Espesor /Thickness	µm	34,0±4	ISO 534
Humedad /Absolute moisture	%	4,5±1	ISO 287
Brillo Liso /Gloss smooth	Unidades de Brillo	>400	ISO 7668: 2010
Resistencia a la tensión /Tensile strenght MD ¹	N/15mm	40	ISO 1924 - 3
Resistencia a la tensión /Tensile strenght CD ¹	kN/m	22	ISO 1924 - 3

¹Este valor está dado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del papel base empleado para la metalización.